

بررسی تلفات انعکاس مواد جاذب فریتی آلاییده شده با نانولوله های کربنی (MWCNT)

اکبر چراغی^{۱*}، مرضیه پریشانی^۲، رسول ملک فر^۳

۱- دانشجوی دکتری ۲- کارشناسی ارشد، ۳- استاد، دانشگاه تربیت مدرس

(دریافت: ۹۳/۱۱/۲۰، پذیرش: ۹۴/۰۹/۱۷)

چکیده: در این تحقیق، اثر افزودن نانولوله های کربنی چندلایه ای (MWCNT) بر تلفات انعکاس نمونه های فریتی $\text{Cu}_0.2\text{Ni}_0.4\text{Zn}_0.4\text{Fe}_2\text{O}_4$ ، $\text{Ca}_0.6\text{La}_0.8\text{TiO}_3$ و $\text{Mg}_0.95\text{Zn}_0.05\text{TiO}_3$ بررسی شد. ابتدا، فریت های آلاییده شده، به روش واکنش حالت جامد و شوک حرارتی تهیه شد. سپس به نسبت وزنی ۹۸ به ۲ درصد (فریت به MWCNT) درون حمام آلتراسونیک قرار گرفتند. شناسایی فازهای موجود توسط پراش پرتو ایکس صورت گرفت. اندازه و ریخت شناسی ذرات فریت بر روی نانولوله های کربنی توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدان (FESEM) بررسی گردید. به منظور بررسی خواص میکروویو (RL) نانوکامپوزیت ها با محلول زایلن مخلوط و منحنی های تلفات انعکاس رسم گردید. حداکثر تلفات انعکاس با پهنای باند مناسب برای نمونه $\text{Cu}_0.2\text{Ni}_0.4\text{Zn}_0.4\text{Fe}_2\text{O}_4$ حاصل شد. همچنین تصاویر (FESEM) گویای این مطلب است که مواد فریتی سنتز شده دارای ابعادی در حد نانو (۵۰ نانومتر) می باشد.

واژه های کلیدی: تلفات انعکاس، فریت، نانولوله های کربنی چندلایه ای، نانوکامپوزیت، واکنش حالت جامد

۱- مقدمه


الکترومغناطیس ساطع نمی کنند بلکه، هسته های خود را نیز از امواج مضر الکترومغناطیس که از دیگر وسایل ایجاد شده محافظت می کنند. مشکلات عمده و ضروری در برقراری سازگاری الکترومغناطیس کاهش نویز و توقف تابش نویزهای مضر در بین وسایل الکترونیکی می باشد. برای جذب امواج الکترومغناطیسی رادار مواد جذب کننده (RAM) وجود دارند [۱]. هدف استفاده از این مواد رسوخ انرژی در آن و کاهش بازگشت به رادار است. مواد جذب کننده پوشش هایی هستند که در آن، تغییر خواص الکتریکی و مغناطیسی را در فرکانس های گسسته و یا محدوده فرکانس وسیع باعث می شود. کاربرد این نوع مواد برای حذف تداخل الکترومغناطیسی و برای کاهش سطح مقطع راداری سامانه های جنگ افزاری است. در پژوهش حاضر از فریت های آلاییده شده با نانولوله کربنی به عنوان ماده جاذب موج الکترومغناطیسی استفاده شده است. روش های شیمیایی مختلفی برای سنتز این گونه مواد وجود دارد که از جمله به روش سل ژل و روش واکنش حالت جامد می توان اشاره کرد. روش واکنش حالت جامد نیز یک روش مناسب جهت سنتز ترکیبات می باشد. هدف از این تحقیق بررسی تلفات انعکاس پودرهای فریتی آلاییده شده با نانولوله های کربنی چندلایه ای می باشد. استفاده توامان ساختارهای فریتی مختلف، کامپوزیت های پلیمری و خانواده های کربنی (میهمان) در روند جذب در محدوده امواج میکروویو موثراند. یکی از دلایل استفاده ترکیبی از این گونه ساختارها به صورت لایه- لایه میزان موثر

طی سالیان اخیر بازتابندگی در محدوده امواج الکترومغناطیسی به خصوص در ناحیه امواج میکروویو به دلیل کاربرد وسیع سامانه های راداری مورد توجه طراحان و متخصصان حوزه دفاعی بوده است. در این بین، امروزه توجه ویژه ای به محدوده امواج رادیویی با ناحیه بسامدی MHz-GHz جهت پنهان سازی و کاهش مشاهده پذیری سامانه های نوین صورت پذیرفته و به عنوان یک چالش جدی مطرح بوده است. بنابراین استفاده از جاذب های الکترومغناطیسی مختلف به عنوان، پوشش روی سامانه های دفاعی (هوایی، زمینی و دریایی) برای کاهش حداکثری بازتابندگی و افزایش میزان جذب مورد نظر می باشد.

به علت افزایش دامنه کاربرد امواج الکترومغناطیسی در محدوده فرکانس ۱-۲۰ GHz در صنعت، تجارت و صنایع دفاعی، تداخل امواج الکترومغناطیسی توجه زیادی را به خود معطوف کرده است. به منظور حفاظت و کاهش مضرات امواج الکترومغناطیسی، تقاضای استفاده از جاذب های میکروویو با تلفات انعکاس بالا، ضخامت کم، پهنای جذب مناسب، وزن کم، پایداری حرارتی و نیز داشتن مقاومت به سایش بالا و هزینه مناسب افزایش یافته است. بنابراین توسعه وسایل الکترونیکی که سازگاری الکترومغناطیسی دارند از اهمیت ویژه ای برخوردار است. وسایل سازگار الکترومغناطیسی به صورتی تعریف می شوند که نه تنها از خود امواج مضر


* نویسنده پاسخگو: ampcheraghi@gmail.com

نانولوله‌های کربنی را نشان می‌دهد. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، در الگوی پراش نانو کامپوزیت CNZF پیک برجسته‌ای در زاویه (2θ) 35° ، $41/5^\circ$ ، 51° ، 67° ، 70° ظاهر شده و نشان‌دهنده این است که ساختار نانولوله کربنی با حمام آلتراسونیک در فریت به‌وجود آمده است. لازم به توضیح است که ساختار نانولوله‌های کربنی به‌صورت لایه‌های تکرار شونده گرافیت است و به‌صورت لوله‌هایی با طول یک تا چند ده میکرون می‌باشد. بنابراین ساختار آنها بلوری بوده و پیک مربوط به آنها در الگوی پراش پرتو ایکس در زاویه 24° و 56° نمایان شده است. در این ساختار میزان آرایش نانولوله‌های کربنی به اندازه ۲٪ وزنی بوده است.



شکل (۱): الگوی پراش اشعه ایکس فریت CNZF آلوده شده با CNT دو درصد وزنی

شکل‌های (۲ و ۳) تصاویر SEM نانوکامپوزیت‌های فریتی MZT و CLT را نشان می‌دهد. در تصاویر SEM نمونه‌های MZT و CLT ساختار کلوخه‌ای نانولوله‌ها مشاهده می‌شود که برای نمونه CNZF کلوخه‌های ایجاد شده دارای ابعاد کوچکتری هستند. نانولوله‌ها نانوذراتی رسانا و دارای تانژانت اتلاف دی‌الکتریک زیاد هستند و از قابلیت اتلاف انرژی موج الکترومغناطیس زیاد برخوردارند. بنابراین انتظار می‌رود، نانوکامپوزیت‌ها به واسطه داشتن رسانایی الکتریکی و خواص اتلافی زیاد نانولوله‌ها مقدار جذب قابل توجهی نشان دهند.



شکل (۲): تصویر (FESEM) نمونه CLT با ابعاد نانومتری

جذب در بخش وسیعی از امواج میکروویو می‌باشد. داشتن ساختاری صرفاً فریتی یا هگزا فریتی از هر نوعی، می‌تواند میزان جذب مناسبی در محدوده امواج راداری را به همراه داشته باشد ولی علاوه بر تلفات انعکاس مناسب در یک ساختار، گسترده‌ی محدوده فرکانسی در این محدوده حائز اهمیت است. پژوهش‌های متعددی برای چنین روند انجام و خروجی‌های بعضاً مناسبی را فقط در باریکه‌ای از محدوده فرکانسی وجود داشته است [۲].

۲- شرح آزمایش

مواد اولیه مورد استفاده در این تحقیق شامل ترکیبات اکسیدی یا کربناتی موادی نظیر مس، نیکل، روی، کلسیم، منیزیم، تیتانیوم، لانتانیوم و آهن مطابق جدول (۱) می‌باشد که با نسبت مولی معین به همراه گلوله‌هایی به قطر ۱۰ mm در یک محفظه سرامیکی مورد آسیاب کاری قرار گرفتند.

جدول (۱): سه ترکیب CLT، MZT و CNZF


ترکیبات اصلی	$Ca_{0.6}La_{0.26}TiO_3$ (CLT)	$Mg_{0.95}Zn_{0.05}TiO_3$ (MZT)	$Cu_{0.2}Ni_{0.4}Zn_{0.4}Fe_2O_4$ (CNZF)
ترکیبات اولیه	$CaCO_3$, La_2O_3 , TiO_2	MgO , ZnO , TiO_2	CuO , NiO , ZnO , Fe_2O_3

آسیاب کاری در یک آسیای پر انرژی لرزشی به مدت ۱۰ ساعت انجام گردید و به مدت ۳ ساعت در دمای $1300^\circ C$ در هوا تف جوشی شد. سرعت حرارت‌دهی نمونه‌ها از دمای اتاق تا $600^\circ C$ ، $5^\circ C/min$ بوده و سپس تا دمای نهایی تف‌جوشی با سرعت $1^\circ C/min$ حرارت‌دهی شد. از آنجایی که ذرات فریت به‌دست آمده پس از تف‌جوشی ابتدایی درشت و زبر هستند و باید به پودری نرم تبدیل شوند، بنابر این ذرات دوباره توسط آسیاب گلوله‌ای به مدت ۱۰ ساعت خرد شدند و به همراه محلول زایلین درون حمام آلتراسونیک قرار گرفتند تا ابعاد آنها در گستره $3-5 \mu m$ قرار گیرد. به منظور اندازه‌گیری خواص جذبی نانوکامپوزیت فریت‌ها با درصد وزنی فریت به CNT برابر ۷۰ به ۳۰ انتخاب و درون دستگاه تحلیلگر شبکه برداری (N.A) قرار گرفتند. آزمایش پراش پرتو ایکس به منظور شناسایی فازهای مغناطیسی و نانولوله‌های کربنی چندلایه‌ای انجام گرفت که تیوب به‌کاررفته در آن پرتو $CuK\alpha$ با طول موج $1/452$ آنگستروم بود. نرخ روبش معادل $0/5$ درجه بر دقیقه و زاویه پراش از 10° تا 100° درجه انتخاب گردید. به‌منظور بررسی ریزساختار و مورفولوژی ذرات نانوکامپوزیت از روش میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدان (FESEM) استفاده شد.


۳- تحلیل نتایج

سه ترکیب CNZF، CLT و MZT با آرایش دو درصدی از نانولوله‌های کربنی چندلایه‌ای به صورت پودر در نظر گرفته شده‌اند. شکل (۱) الگوی پراش پرتو ایکس فریت و نانوکامپوزیت آن با


در این رابطه H_a ، میدان ناهمسانگردی بلوری و γ ، نسبت ژیرومغناطیسی ماده جاذب است. حضور ترکیباتی در ساختار فریت که منجر به کاهش میدان ناهمسانگردی گردد موجب کاهش فرکانس تشدید به محدوده فرکانس‌های میکروویو می‌گردد [۳]. شکل‌های (۵-۷) تلفات انعکاسی را برای نمونه‌های MZT، CLT و CNZF در حضور نانولوله‌های کربنی در محدوده بسامدی ۱-۲۰ GHz نشان می‌دهد. همان‌طور که در شکل‌های (۵-۶) مشاهده می‌گردد بیشترین میزان تلفات انعکاس به ترتیب ۳۵ dB، ۲۰ dB و ۲۲ dB در محدوده فرکانسی ۸/۵ GHz، ۷ GHz و ۸/۵ GHz مشاهده می‌گردد. با نگرش به کاربرد فراوان این محدوده امواج الکترومغناطیسی می‌توان از این‌گونه جاذب‌ها در کاهش ضریب بازتابندگی امواج استفاده نمود. مواد فریتی و هگزا فریتی به‌عنوان میزبان و ساختار نانویی با ترکیب‌های مختلف به مانند نانوالیاف، نانولوله‌های تک‌جداره و چندجداره، گرافن‌ها به‌عنوان میهمان یا پرکننده‌ها نقش اصلی را در جذب امواج در محدوده راداری را ایفا می‌کنند.




شکل (۳): تصویر (FESEM) نمونه MZT با ابعاد نانومتری



شکل (۴): تصویر (FESEM) نمونه CNZF با ابعاد نانومتری



شکل (۵): تلفات انعکاس برای نمونه MZT با آرایش دودرصدی CNT در سه زاویه فرودی ۰، ۳۰ و ۴۵ درجه با پلاریزاسیون TM



شکل (۶): تلفات انعکاس برای نمونه MZT با آرایش دودرصدی CNT در سه زاویه فرودی ۰، ۳۰ و ۴۵ درجه با پلاریزاسیون TE

برای محاسبه تلفات انعکاس از نظریه خطوط انتقال استفاده می‌شود که در آن میزان تلفات امواج الکترومغناطیسی که به صورت عمودی به جاذب برخورد می‌کند، طبق فرمول زیر محاسبه می‌شود:

$$RL(dB) = 20 \log_{10} \left| \frac{Z_{in} - Z_0}{Z_{in} + Z_0} \right| \quad (1)$$

در رابطه فوق Z_{in} امپدانس ورودی جاذبی است که بر روی یک نگهدارنده فلزی قرار گرفته و با رابطه زیر محاسبه می‌گردد.

$$Z_{in} = \sqrt{\frac{\mu_r}{\epsilon_r}} \tanh \left[j \frac{2\pi}{c} \sqrt{\epsilon_r \mu_r} f d \right] \quad (2)$$

$$Z_{in} = \sqrt{\frac{\mu_r}{\epsilon_r}} \tanh \left[j \frac{2\pi}{c} \sqrt{\epsilon_r \mu_r} f d \right] \quad (2) c$$


الکترومغناطیسی در فضای آزاد، f فرکانس موج فرودی و d ضخامت جاذب است. بیشترین میزان جذب امواج الکترومغناطیسی برای جاذب، زمانی ایجاد می‌شود که فرکانس موج فرودی با فرکانس تشدید ماده جاذب و ضخامت آن برابر ضخامت تطبیق جاذب باشد. فرکانس تشدید نیز خود تابعی از انرژی ناهمسانگردی است که از رابطه زیر قابل تعریف می‌باشد.

$$f = \frac{\gamma}{2\pi} H_a \quad (3)$$

قطبش موج فرودی، ضخامت لایه‌ها، انتخاب گسترده‌گی محدوده فرکانسی، نوع زیر لایه رسانای انتخابی و نحوه بهینه‌سازی این‌گونه ساختارها از اولویت‌های مهم کار به‌شمار می‌رود.

۵- مراجع

- [1] C. Wei, X. Shen, F. Song, and Y. Zh, "Double-layer Microwave Absorber based on Nanocrystalline Fe Microfibers," *Mater. Design*, vol. 35, pp. 363-368, 2012.
- [2] B. R. Kim, H. K. Lee, and H. K. Kim, "Electromagnetic Interference Shielding Characteristics and Shielding Effectiveness of Polyaniline-Coated Films," *Thin Solid Film*, vol. 519, pp. 3492-3496, 2011.
- [3] Y. Yang, S. Qi, and J. Wang, "Preparation and Microwave Absorbing Properties of Nickel-Coated Graphite Nanosheet," *J. Alloy. Compd.*, vol. 520, pp. 114-121, 2012.
- [4] W. Yang, Y. Fu, K. Zhang, and Z. Wu, "Microwave Absorption Property of Ni-Co-Fe-P-Coated Flake Graphite Prepared by Electro Less Plating," *J. Alloy. Compd.*, vol. 518, pp. 6-10, 2012.
- [5] Sh. S. Rajput, S. Keshri, and V. R. Gupta, "Microwave dielectric properties of (1-x)Mg_{0.95}Zn_{0.05}TiO₃-(x)Ca_{0.6}La_{0.8/3}TiO₃ ceramic composites," *Journal of Alloys and Compounds*, vol. 552, pp. 219-226, 2013.
- [6] Ch. F. Tseng and Sh. Ch. Lu, "Short communication Influence of SrTiO₃ modification on dielectric properties of Mg Zr_{0.05}Ti_{0.95}O₃," *Materials Science and Engineering B*, vol. 178, pp. 358-362, 2013.
- [7] S. Sutradhar, S. Das, and P. K. Chakrabarti, "Magnetic and enhanced microwave absorption properties of nanoparticles of Li_{0.32}Zn_{0.26}Cu_{0.1}Fe_{2.32}O₄ encapsulated in carbon nanotubes," *Materials Letters*, vol. 95, pp. 145-148, 2013.



شکل (۷): تلفات انعکاس برای نمونه CNZF با آرایش دودرصدی CNT در سه زاویه فرودی ۰، ۳۰ و ۴۵ درجه با پلاریزاسیون TE

مکانیزم تلفات در فریت‌های مورد اشاره از نوع مغناطیسی می‌باشد و تلفات ناشی از تشدید عامل جذب موج میکروویو برای فریت‌ها به‌شمار می‌رود. در فریت‌ها تلفات دی‌الکتریک ضعیف می‌باشد و از آنجایی که موج الکترومغناطیسی شامل دو میدان هم فاز مغناطیسی و الکتریکی عمود بر هم است، لذا سازوکار تلفات دی‌الکتریک از اهمیت بالایی برخوردار می‌شود. نانو لوله‌های کربنی همراه با فریت می‌تواند تلفات دی‌الکتریک و قسمت موهومی تراوایی الکتریکی را افزایش دهد و باعث شود کامپوزیت، جذب بهتری نسبت به فریت تنها داشته باشد. هرچه میزان نانو لوله‌های کربنی در نانو کامپوزیت افزایش یابد مقدار تلفات انعکاس نیز بیشتر می‌شود. بیشترین مقدار تلفات انعکاس برای نانو کامپوزیت‌های MZT، CLT و CNZF با درصد حجمی دو درصد نانو لوله کربنی در محدوده فرکانسی ۱۲-۲ GHz (با حداقل میزان ۲۰ dB-) می‌باشد.

۴- نتیجه‌گیری

به‌طور کلی می‌توان نمونه‌های نانو کامپوزیت تهیه‌شده در این تحقیق را جزء بهترین نمونه‌های جاذب امواج الکترومغناطیسی در بین فریت‌های هگزگونال به حساب آورد زیرا پارامترهای موثر بر تلفات انعکاس را به‌خوبی در حالت بهینه دارا می‌باشد. نقش مواد فریتی، مواد کربونیل آهن‌ها، مواد کامپوزیتی، مواد کامپوزیتی پلیمری، ساختار نانویی کربنی در جذب امواج الکترومغناطیسی محدوده میکروویو، مخصوصاً راداری بسیار حائز اهمیت است. در ارتباط با ترکیبات CNZF، MZT و CLT به‌عنوان میزبان با درصد آرایش‌های مختلف از خانواده‌های کربنی به مانند CNT می‌تواند در میزان جذب در محدوده امواج میکروویو به‌خصوص راداری موثر باشد. با نگرش به این‌که استفاده توامان از این‌گونه ترکیبات به‌صورت لایه - لایه در روند جذب موثر است، لذا با لحاظ نمودن میزان ماده میزبان (فریت‌ها و کامپوزیت‌های پلیمری)، درصد آرایش خانواده‌های کربنی به‌عنوان میهمان، اولویت لایه‌ها،

**Reflection Losses Investigation of Ferrite Absorber Materials
Doped with Carbon Nanotubes (CNT)**

A.Cheraghi*, M.Parishani, R. Malekfar

Tarbiat Modares University, Department of Physics

(Received: 091/02/2015, Accepted: 28/02/2016)

Abstract

In this study, effect of Carbon Nanotubes (CNT) ferrite samples of $Cu_{0.2}Ni_{0.4}Zn_{0.4}Fe_2O_4$, $Mg_{0.95}Zn_{0.05}TiO_3$ and $Ca_{0.6}La_{0.8}TiO_3$ examined for the reflection loss investigation. In first step the mentioned ferrites were prepared by solid state reaction and thermal shock techniques. Then, samples with a mixture weight ratios of ferrite and carbon nanotubes of 98 to 2 percent were placed in an ultrasonic bath. In order to identify the phases of the synthesized samples, X-ray diffraction (XRD) was used. Ferrite grain sizes were characterized by field emission scanning electron microscopy (FESEM). To investigate the microwave electromagnetic region properties, the prepared nanocomposites were mixed with xylene solution and the reflection losses curves were plotted. The maximum reflection losses with appropriate broadband was obtained for $Cu_{0.2}Ni_{0.4}Zn_{0.4}Fe_2O_4$ sample. Also, field emission scanning electron microscopy images reveals that the synthesized ferrite materials have nanoscale grain sizes.

Keywords: Reflection Loss, Ferrite, Carbon Nanotubes, Nanocomposite, Solid State Reaction

* Corresponding author E-mail: ampcheraghi@gmail.com